

施工仕様書

高周波電磁波シールド塗料<<HSF54



1. 電磁波シールドを施す下地の壁・床・天井をきれいにし、乾燥状態にします。
2. 使用前に、必ず、塗料の容器をゆっくり振り、塗料が均一になるようにする。
3. 通常の水溶性塗料と同様、ローラーまたは刷毛で塗装。 12 時間以内に更なるシールド塗装可能。

シールド面積/高周波電磁波シールド塗料使用量

- 室内塗装の場合、約 7.5 平方メートル/リットル
 - 野外塗装の場合、約 5 平方メートル/リットル
- 但し、下地の種類や性状により異なる。

保管

- 涼しい場所で、凍結しないようにしてください。保管期限は、未開封の場合、購入後、約 10 ヶ月です。

アース取付

- 必須です。連続シールドをする面（場所）ごとに一箇所ずつ必要です。
- 高導電性銅箔粘着テープ *AEB25* (25mm 巾) を横に貼ります。
- 確実に電氣的に連続するようにし、弊社販売室内専用アースキット *EGP* を取り付け、アースキットの一方のアースケーブルをアース口端子に接続する。